

## COPY 3 Office

Carta a superficie naturale, fabbricata con il 100% di cellulosa E.C.F. di legno proveniente da boschi, i cui responsabili attuano i principi e le misure per garantire una gestione sostenibile delle foreste.

Il prodotto è Acid Free, con riserva alcalina, a garanzia di lunga conservazione.

Ottimo grado di bianco. Qualità buona. Eccellenti prestazioni per grandi volumi. Idonea per fotocopie, stampa laser, ink-jet e fax a carta naturale.

Uncoated paper, made with 100% of bleached pulp E.C.F. manufactured from trees, whose producers comply with methods and policy to guarantee a sustainable management of forest.

The product is Acid Free, with alkaline reserve.

Optimum grade of white. Good quality. Excellent performances for large quantities. Suitable for photocopying, laser print, ink-jet and faxing.

CARATTERISTICHE - PROPERTIES	METODOLOGIA - METHOD	U.M.	TARGET	Min.	Max.
Umidità Assoluta Moisture Content	ISO 287 E.d.P.	%		4,2	4,8
Grammatura Grammage	UNI EN ISO 536 I.O. 10 F44 010	g/m <sup>2</sup>	80,0	78,0	82,0
Spessore Thickness	ISO 534 I.O. 10 F44 013	microns	103,0	98,0	108,0
Assorbimento acqua [Cobb] Water absorptiveness [Cobb]	ISO 535 I.O. 10 F44 003	g/m <sup>2</sup>			30,0
Grado di Bianco Brightness	ISO 2470 I.O. 10 F44 017	%	104,0	102,5	105,5
C.I.E. Whiteness C.I.E. Whiteness	ISO 11475 I.O. 10 F44 017		147,0	144,0	150,0
Opacità Opacity	ISO 2471 I.O. 10 F44 017	%		90,0	
Ruvidità [Bendtsen] Roughness [Bendtsen]	ISO 8791/2 I.O. 10 F44 011	ml/min.		150,0	300,0